

# WRAPSODY

**ORBIT 10200361**

**10" x 6 000' | Pellicule étirable machine**

## INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

### » DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule cast idéale pour application avec emballeuse horizontale, silencieuse et claire.

### » COULEUR

Clair

### » SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Emballages à haut volume et haute vitesse, OSC

#### Propriétés de la pellicule

	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la traction DM	1 300 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la traction DT	1 200 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la rupture DM	6 600 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la rupture DT	3 900 psi	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	510 %	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	630 %	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la perforation	12,5 lb	± 15 %	ASTM D5748
Énergie – résistance à la perforation	24,6 po-lb	± 15 %	ASTM D5748
Elmendorf force à la déchirure DM	300 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	600 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Cling – Extérieure à intérieure à 225%	min. 150 g/po	± 15 %	ASTM D5458

#### Dimension

	VALEUR	TOLÉRANCE
Core DI	3,05 po	± 0,05 po
Épaisseur de la pellicule	20,3 microns	