

» **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Pellicule claire, brillante, qui offre une meilleure couverture. Elle facilite la lecture des codes-barres.

» **APPLICATION**

Distribution | Déménagement et stockage | Produits en boîte | Industrie du transport

» **COULEUR**

Clair

» **SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la traction DM	1 300 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la traction DT	1 200 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la rupture DM	8 700 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la rupture DT	4 000 psi	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	550 %	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	750 %	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la perforation	10,0 lb	± 15 %	ASTM D5748
Énergie-résistance à la perforation	20,8 po-lb	± 15 %	ASTM D5748
Elmendorf force à la déchirure DM	330 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	540 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Cling – Extérieur à intérieur à 225%	Min. 150 g/po	± 15 %	ASTM D5458

Dimension

	VALEUR	TOLÉRANCE
Core ID	3,05 po	± 0,05 po
Épaisseur de la pellicule	20,3 microns	